

Tabela 4.5
Orientacyjne procentowe zawartości piasku w kruszywie o uziarnieniu do 16,0 mm

$\frac{C}{W}$	Ilość zaprawy, litrów																			
	400				450				500				550				600			
	Konsystencja																			
	I	II	III	IViV	I	II	III	IViV	I	II	III	IViV	I	II	III	IViV	I	II	III	IViV
1,2	29*)	28*)	26	25	34*)	33*)	31*)	30	40*)	39*)	37*)	35*)	46*)	44*)	42*)	40*)	51*)	49	47	45
1,4	28	27	25	24	33	32	30	29	39*)	38	36	34	45	43	41	39	50	48	46	44
1,6	26	25	23	22	31	30	29	27	37	36	34	32	43	41	39	37	48	46	44	42
1,8	24	23	21	19	29	28	26	24	35	34	32	29	41	39	37	34	46	44	42	40
2,0	22	21	19	17	27	26	24	22	33	32	30	27	39	37	35	32	44	42	39	37
2,2	14	18	16	14	24	23	21	19	30	29	27	24	36	34	32	29	41	39	37	35
2,4	17	16	14	-	22	21	19	-	28	27	25	22	34	32	30	27	39	37	34	32
2,6	15	-	-	-	19	-	-	-	26	25	22	-	32	30	28	25	36	34	32	30
2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	30	28	26	-	34	32	30	28
3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	32	30	28	-
3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-

Tabela 4.7
Zalecane rodzaje i klasy cementu

Główne zastosowanie	Warunki dojrzewania betonu	Klasy cementu	Rodzaj cementu					
			portlandzki	portlandzki z dodatkiem żużla	portlandzki z dodatkiem popiołów lotnych	hutniczy	portlandzki szybko twardniejący	
Konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane	naturalne	32,5	+	+	+	+		
		42,5	+	+	+	+		
		52,5	+					
	naturalne; wymagany szybki przyrost wytrzymałości	32,5	+	-	-	-	+	
		42,5	+				+	
		52,5	+		+		+	
	w podwyższonej temperaturze (termo- -obróbka)	32,5	+	+	+	+		
		42,5	+					
		52,5	+					
	w obniżonej temperaturze	32,5	+		-	-	+	
		42,5	+				+	
		52,5	+				+	
	Konstrukcje i elementy sprężone	naturalne lub w podwyższonej temperaturze	32,5	+		-	-	+
			42,5	+			+	+
			52,5	+				+
Konstrukcje masywne	naturalne	32,5		+	+	+	-	
		42,5		+	+	+	-	
		52,5					-	
Wyroby prefabrykaty drobno-wymiarowe	naturalne	32,5	+	+	+	+	+	
		42,5						
		52,5						
Elementy nie podlegające obciążeniom statycznym – warstwy wyrównawcze, betony wypełniające itp.	naturalne	32,5	+	+	+	+		
		42,5						
		52,5						

Znak + oznacza przydatność bezsporna; znak - oznacza: stosować nie należy